

ÜRÜN SPESİFİKASYONU
LIGHT NEUTRAL EXTRACT (*) 1320

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER	SINIR	DENEY YÖNTEMİ	
				ASTM	IP
Yoğunluk (15 °C'ta)	Kg/m ³	985,5-1013,7		D 1298 D 4052	
Renk, (% 10 Seyreltik)	ASTM	7,0	En çok	D 1500	
Parlama Noktası	°C	190	En az	D 92	
Akma Noktası	°C	30	En çok	D 97 D 5950	
Kükürt	% ağırlık	raporlanır			336
Viskozite (100 °C'ta)	cSt	5,8-15,0		D 445	
Anilin Noktası	°C	40	En çok	D 611	
Su	% ağırlık	0,1	En çok	D 95	

(*) Bu ürün İzmir Rafinerisinde üretilmektedir.