

**ÜRÜN SPESİFİKASYONU**  
**SPINDLE EXTRACT (\*) 1310**

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER	SINIR	DENEY YÖNTEMİ	
				ASTM	IP
Yoğunluk (15 °C'ta)	Kg/m3	992,4-1013,7		D 1298 D 4052	
Renk, (% 10 Seyreltik)	ASTM	5,0	En çok	D 1500	
Parlama Noktası	°C	180	En az	D 92	
Akma Noktası	°C	12,0	En çok	D 97 D 5950	
Kükürt	% ağırlık	raporlanır			336
Viskozite ( 100 °C'ta)	cSt	2,6-15,0		D 445	
Anilin Noktası	°C	35	En çok	D 611	
Su	% ağırlık	0,1	En çok	D 95	

(\*)Bu ürün İzmir Rafinerisinde üretilmektedir.