

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER	SINIR	DENEY YÖNTEMİ
Bağlayıcı içeriği	%(m/m)	Sınıf 7	63-67	TS EN 1428 ^a
Kırılma davranışı				
Kırılma değeri (Forshammer dolgusu)	yok	Sınıf 2	<110	TS EN 13075-1
Viskozite veya 40°C'ta 4 mm'lik delikten akış süresi	s	Sınıf 5	5 ila 70	TS EN 12846-1

^a EN 1428'de tarif edilen yöntem ile tayin edilen bir emülsiyonun bağlayıcı içeriği, [100 - su içeriği] olarak belirtilmiştir.