



Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

ÜRÜN SPESİFİKASYONU
BİTÜM EMÜLSİYONU C72 B2

Dok. No : TPR.YPG.ÜSP.0020
Yayın Tarihi : 26.04.2021
Rev. No : 0
Rev. Tarihi : 26.04.2021
Sayfa No : 1 / 1

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER	SINIR	DENEY YÖNTEMİ
Bağlayıcı içeriği	%(m/m)	Sınıf 11	≥71	TS EN 1428 ^a
Kırılma davranışı				
Kırılma değeri (Forshammer dolgusu)	yok	Sınıf 2	<110	TS EN 13075-1
Viskozite veya 40 °C'ta 4 mm'lik delikten akış süresi	s	Sınıf 5	5 ila 70	TS EN 12846-1

^a EN 1428'de tarif edilen yöntem ile tayin edilen bir emülsiyonun bağlayıcı içeriği, [100 - su içeriği] olarak belirtilmiştir.